

GALAMIX-31/030 (ВД-АК-131)

Водно-дисперсионная эмаль на основе акрилового полимера предназначена для защитно-декоративной отделки изделий из дерева, фанеры, МДФ, эксплуатирующихся внутри помещений. Рекомендуется для окрашивания предметов интерьера, мебели, детских игровых комплексов и игрушек.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛКМ:

- Отсутствие органических растворителей
- Высокая адгезия
- Высокая урывистость
- Адаптированность к различным типам оборудования
- Экологически безопасна
- Пожаро- и взрывобезопасна

СВОЙСТВА ЛКП:

- Отличные декоративные свойства
- Твердость
- Водостойкость
- Ранний антиблок
- Стойкость к средствам бытовой химии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

ЦВЕТ: белая и колерованная по каталогам NCS и RAL.

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: глянцевая, полуглянцевая, полуматовая, матовая.

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ: безвоздушное и пневматическое распыление.

РАСХОД: 160 г/м² на 1 слой

СТЕПЕНЬ ПЕРЕТИРА: 10 мкм.


СУХОЙ ОСТАТОК: не менее 45%.

ВЯЗКОСТЬ: 40 с по вискозиметру ВЗ-246 по соплу № 6 (стандартная).

ПЛОТНОСТЬ: 1,2 г/см³.

ТВЕРДОСТЬ: 0,49 у.е. по ТМЛ.

ВЫСЫХАНИЕ: 60 минут до степени 3 при температуре в помещении +20°C±2°C и влажности воздуха не выше 45%.



galamic-lkm.ru



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ЗАО «САРОСС ПРОДАКШН»
РФ, Московская обл.,
г. Раменское, рп. Быково,
ул. Аэропортовская, д. 14



ПРОДАЖИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:

г. Москва, ул. Подольских Курсантов,
д.3, стр.2, офис 29,
+7 (495) 781-28-72, 316-97-01

ЭМАЛЬ



Galamic®

GALAMIX-31/030 (ВД-АК-131)

СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ:

В зависимости от типа окрашиваемой поверхности рекомендуется наносить эмаль в системе с грунтом-изолятором GM-50/5 и выравнивающей грунтовкой GM-50/030. При выборе системы покрытия необходимо проконсультироваться со специалистами производителя.

СПОСОБ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Эмаль GM-31/030 поставляется готовой к применению, перед нанесением материал необходимо тщательно перемешать. Нанесение эмали производить на подготовленную поверхность при температуре в помещении от +18°C до +28°C и влажности воздуха 40-60%. Нанесение эмали осуществляется методами безвоздушного, пневматического распыления. Эмаль наносится равномерно в 1 слой, толщина мокрой пленки должна составлять 130-150 мкм. Время высыхания – 60 минут до степени 3 при температуре в помещении +20°C±2°C и влажности воздуха не выше 45%. Покрытие готово к упаковке воздухопроницаемым материалом через 24 часа.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

СОСТАВ:

Вода, акриловая дисперсия, пигменты, функциональные добавки.

ФАСОВКА:

10 кг, 20 кг, 30 кг

СРОК ХРАНЕНИЯ:

8 месяцев

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

В случае попадания в глаза или на кожу тщательно промыть водой. Не смешивать с другими типами лакокрасочных материалов и растворителями. Оборудование и инструменты промыть водой сразу по завершении работ.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

В плотно закрытой таре при температуре от +5 до +35°C. Не допускать замораживания.

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

ТУ 2313-003-56819806-12
Свидетельство о государственной регистрации: № RU.77.01.34.015.Е.004246.05.13 от 31.05.2013
Паспорт безопасности: РПБ № 56819806.20.87687 от 21.03.2024



galamic-lkm.ru

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:**

ЗАО «САРОСС ПРОДАКШН»
РФ, Московская обл.,
г. Раменское, рп. Быково,
ул. Аэропортовская, д. 14

**ПРОДАЖИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:**

г. Москва, ул. Подольских Курсантов,
д.3, стр.2, офис 29,
+7 (495) 781-28-72, 316-97-01