

# GALAMIX-50/030 (ВД-АК-050)

Водно-дисперсионная порозаполняющая и выравнивающая грунтовка на основе акриловой дисперсии предназначена для обработки поверхностей из древесины, фанеры, МДФ. Сглаживает неровности окрашиваемой поверхности и способствует достижению качественного финишного слоя лакокрасочного материала.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛКМ:

- Отсутствие органических растворителей
- Адаптированность к различным типам оборудования
- Высокая адгезия
- Короткое время сушки
- Экологически безопасна
- Пожаро- и взрывобезопасна

## СВОЙСТВА ЛКП:

- Выравнивает неровности подложки
- Создает условия для получения качественного финишного покрытия
- Улучшает адгезию финишного слоя
- Хорошо шлифуется
- Ранний антиблок

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

**ЦВЕТ:** белая.

**МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ:** безвоздушное и пневматическое распыление.

**СТЕПЕНЬ ПЕРЕТИРА:** 15 мкм.


**РАСХОД:** 170-200 г/м<sup>2</sup> на 1 слой. Рекомендуется нанесение повторного слоя.

**СУХОЙ ОСТАТОК:** не менее 55%.

**ВЯЗКОСТЬ:** 40 с по вискозиметру ВЗ-246 сопло № 6 (стандартная).

**ПЛОТНОСТЬ:** 1,34 г/см<sup>3</sup>.

**ВЫСЫХАНИЕ:** 30 минут до степени 3 при температуре воздуха в помещении +20°C±2°C и влажность воздуха не выше 45%



galamic-lkm.ru



### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ЗАО «САРОСС ПРОДАКШН»  
РФ, Московская обл.,  
г. Раменское, рп. Быково,  
ул. Аэропортовская, д. 14



### ПРОДАЖИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:

г. Москва, ул. Подольских Курсантов,  
д.3, стр.2, офис 29,  
+7 (495) 781-28-72, 316-97-01

# GALAMIX-50/030 (ВД-АК-050)

## СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ:

Грунтовка рекомендована для использования в системе с водно-дисперсионным грунтом-изолятором GM-50/5, водно-дисперсионными эмалями GM-31/030, GM-31EPO, GM-36/011M. При выборе системы покрытия необходимо проконсультироваться со специалистами производителя.

## СПОСОБ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Грунтовка GM-50/030 поставляется готовой к применению, перед нанесением материал необходимо тщательно перемешать. Нанесение грунтовки производить на подготовленную поверхность при температуре в помещении от +18°C до +28°C и влажности воздуха 40-60%. Нанесение грунтовки осуществляется методами безвоздушного и пневматического распыления. Грунтовка наносится равномерно в 1-2 слоя, толщина мокрой пленки должна составлять 150-170 мкм. Время высыхания – 30 минут до степени 3 при температуре в помещении +20°C±2°C и влажности воздуха не выше 45%. Покрытие готово к вертикальному штабелированию через 10 часов.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

### СОСТАВ:

Вода, акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, функциональные добавки

### ФАСОВКА:

10 кг, 20 кг, 30 кг

### СРОК ХРАНЕНИЯ:

8 месяцев

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:


В случае попадания в глаза или на кожу тщательно промыть водой. Не смешивать с другими типами лакокрасочных материалов и растворителями. Оборудование и инструменты промыть водой сразу по завершении работ.

### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

В плотно закрытой таре при температуре от +5 до +25°C. Не допускать замораживания.

### ДОКУМЕНТАЦИЯ:

ТУ 2316-002-56819806-11  
Свидетельство о государственной регистрации: № RU.77.01.34.015.E.009922.11.12 от 27.11.2012  
Паспорт безопасности: БТД ПБ № 56819806-20.30-9235 от 23.10.2024



galamic-lkm.ru



### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ЗАО «САРОСС ПРОДАКШН»  
РФ, Московская обл.,  
г. Раменское, рп. Быково,  
ул. Аэропортовская, д. 14



### ПРОДАЖИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:

г. Москва, ул. Подольских Курсантов,  
д.3, стр.2, офис 29,  
+7 (495) 781-28-72, 316-97-01